

## MONOFILLER Serie 3450

### Descrizione del prodotto

Fondo nitroacrilico monocomponente carteggiabile.

"Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06"

### Impiego

Come primer carteggiabile (carta P800/1000 ad umido, carta P600 a secco).

### Dati di fornitura

Composizione	Nitroacrilico modificato
Colore	Grigio chiaro
Viscosità	Da 5000 a 5500 mPa.s (20°C) A 2 - V 20
Peso Specifico	Da 1,15 a 1,25 g/ml
Residuo secco	% in peso 47,4 % in volume 27,6
C.O.V.	g/l 629
S.O.V.	% in peso 52,6

### Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere perfettamente pulito, privo di untuosità e preventivamente carteggiato.

### CONDIZIONI E METODI APPLICATIVI

Si consiglia l'applicazione a spruzzo con pistola HVLP/LVLP a caduta con ugello 1,7 - 1,8 mm

#### Spruzzo

Temperatura di applicazione:

Supporto: 5° - 35°C

Ambiente: Min 5°C - Max 35°C

#### **Dati applicativi e raccomandazioni:**

Diluizione	60-70% con Diluente Unithinner 934
Viscosità di applicazione	20 - 22" T Ford 4
Spessore secco	40 microns
N. mani	2
Appassimento	<u>Tra le due mani: 3-5' - Prima dell'essiccazione con aria forzata: 15'</u>
Temperatura essiccazione	Ad aria a 20°C - Aria forzata calda per 30 minuti a 65°C
Umidità relativa	60%
Fuori polvere	da 5 a 10 minuti
Fuori tatto	1 ora
In profondità	da 18 a 24 ore
Polimerizzazione totale	3 giorni
Intervallo sovraverniciatura	Min 1 ora - Max 48 ore
Resistenza alla temperatura	80 °C
Resa media teorica	5,7 mq/Kg - 6,9 mq/l
Consumo medio teorico	173 g/mq

#### **Apparecchiature di Applicazione**

Pistola a tazza a caduta, HVLP, LVLP

### **Riferimento a cicli applicativi**

Contattare il ns. servizio di assistenza tecnica.

### **Stabilità a magazzino**

1 anno in cont. originali sigillati a +5°/+35°C

### **Confezioni disponibili**

1 - 4 litri

### **Avvertenze e raccomandazioni**

### **Note**

Tutti i tempi indicati in applicazione (Pot Life, essiccazione fuori polvere, fuori tatto, ecc.) si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Codice Serie        3450  
Edizione            12/05/2006  
Revisione            01